



Boletim Técnico

Coralit Fundo Galvanizado

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 – Tipo 4.1.1.1.

Descrição: Coralit Fundo Galvanizado é um fundo sintético branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final.

Indicação: É indicado para aplicação EXTERNA em metais galvanizados e alumínio. Para aplicação interna indicamos a preparação e esmalte na versão Balance.

Diferenciais: Possui ótima aderência, excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar. Possui durabilidade de 10 anos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Viscosidade: 80 - 90 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,277 - 1,317 g/cm³

Sólidos/Volume: 46,38 - 50,38%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 406,84 g/L

Sólidos/Peso: 66,61 - 70,61%

Ponto de fulgor: 37° C

Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, secantes, pigmentos ativos e inertes, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Coral Diluyente Aguarrás.

Diluição: Pincel/Rolo - MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Fundo Galvanizado com 0,5 parte de Diluyente Aguarrás Coral. Pistola - MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Fundo Galvanizado com 1,5 partes de Diluyente Aguarrás Coral.

Rendimento:
Até 50 m²/galão/demão

Nº de Demãos: Uma. Porém, dependendo do tipo de superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Limpeza:
Limpe as ferramentas com Coral Diluyente Aguarrás.

Secagem:
Ao toque: 4 a 6 horas
Entre demãos: 8 a 12 horas
Final: 18 a 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018

