



Boletim Técnico

Coralit Secagem Rápida Balance Brilhante

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.2.2.1.

Descrição: Coralit Secagem Rápida Balance é um esmalte sintético de secagem super-rápida e Sem Cheiro logo após a aplicação; é ideal para quem não gosta daquele cheiro forte dos esmaltes com fórmula solvente tradicional.

Indicação: Indicado para aplicação INTERNA e EXTERNA em madeiras, metais, galvanizados e alumínio.

Diferenciais: Sua fórmula BALANCE garante secagem super-rápida, sem cheiro e branco puro por mais tempo, pois não amarela em ambientes internos e externos e a diluição e limpeza das ferramentas é feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil. Possui durabilidade de 10 anos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 89 - 96 UK

Brilho (@60°): 75 - 90 UB

Peso Específico: 1,017 – 1,211 g/cm³

Sólidos/Volume: 27,00 – 37,00%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 16,18 g/L

Sólidos/Peso: 31,60 – 46,07%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluinte: Água

Diluição: Pincel/Rolo MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Secagem Rápida Balance com 0,5 parte de água.

Pistola MÁXIMO DE 20% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coralit Secagem Rápida Balance com 1 parte de água.

Rendimento:

Nº de Demãos: Duas. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Até 75 m²/galão/demão

Acessórios de Pintura: Áreas grandes:

Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 2 horas

Final: 6 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018.

